ST. GEORGE TECHNOLOGY, INC.

Mode d'emploi

Excel Ultra-Hi Formula

Heat-Cure Denture Base Material

Complies with A.D.A. Specification No.12:1976 Type I, Class 1

1.5.0.1567:1988 Type I, Class I and ISO 20795-1:2008 Type 1,Class 1

CADMIUM LIBRE

Matériel de Base Excel Ultra-Hi Formula Heat-Cured prothèse est indiqué devant servir à la fabrication, réparation, réfection et/ou rebasage des prothèses amovibles complètes ou partielles.

Épilation à la cire et investir

Conformément aux procédures normales de laboratoire. Un plâtre de moufle de bonne qualité est recommandé.

Enlèvement de cire

Plonger le ballon dans l'eau bouillante pendant 3 à 5 minutes. Supprimer et banc représentent pendant 2-3 minutes. Ouvrir le flacon, enlever adouci la cire et nettoyer soigneusement à l'eau bouillante (un peu de détergent liquid peut être utilisé si vous le souhaitez). Permettre la fiole refroidir.

Solution isolante (papier Tm substitut)

Recouvrir toutes les surfaces de plâtre avec isolant de solution. N'oubliez pas d'enlever tout excédent d'autour des dents. Laisser pour sécher complètement avant des emballer.

Mélange

Diluer suffisamment de liquide (environ 5-lOml) dans des pot de mélange adapté (polyéthylène ou verre) et saupoudrer doucement en poudre dans le liquide jusqu'à présents légers excès. Toujours ajouter poudre liquide. Tapez sur navire 3 - 4 fois et retirer l'excès de poudre, puis spatulé (mix) pendant 45 à 60 secondes. Couverture de bateau. Le ratio poudre/liquide recommandée est de 21g / 10mL

Pâte et temps de travail

Excel formule chaleur Cure prothèse acrylique atteigne la consistance de la pâte snap 5-6 minutes à 23° C ± 2° C (73° F ± 4° F) et reste dans une cohérence de travail pour les 15 - 20 minutes. Inférieure ou des températures ambiantes supérieures aura une incidence sur ces temps.

Emballage

Mouler la pâte pour assurer l'homogénéité et le pack dans la fiole avec un léger excès. Une procédure de pack d'essai est facultative, mais recommandée. Couvrir avec séparation feuille de polyéthylène, remplacer le couvercle de la fiole et appliquez une pression lentement sous développé couché. Ouvrir le flacon, supprimer polythène et tailler loin « excédents » avec un instrument tranchant. Remplacer le couvercle et fermer complètement sous développé couché. Enfin, fixez solidement avant durcissement.

P.O. BOX 2849 • WILMINGTON, NC 28402-2849 • USA
TEL. 910-397-0781 • FAX. 910-397-0791
www.StGeorgeTechnology.com

ST. GEORGE TECHNOLOGY, INC.

Durcissement

Méthode A-

Faire bouillir de l'eau. Éteindre le feu et placer les flacons dans l'eau, s'assurer qu'ils sont recouverts d'au moins 5-7cm (2-3 po) d'eau. Ne remplacez pas le couvercle du bain-marie en ce moment. Laisser 30 minutes dans le bain. Après 30 minutes, tourner sur la chaleur et ramener le bain à ébullition pendant 5-10 minutes (pas moins de 5 minutes). Ensuite, faire bouillir les fioles d'emmersed pendant au moins 15 minutes. Retirer du bain et laisser refroidir de banc pour un minimum de 15 minutes, avant de plonger dans l'eau froide pour refroidir complètement avant démoulage.

Méthode B-

Placer les flacons dans l'eau chaude s'assurer qu'ils sont recouverts d'au moins 5-7em (2-3 po) d'eau. Chauffer à 85° C (185° F) pendant 8 heures. Après que 8 heures, assurez-vous flacons sont couverts au moins 5 mm (2 po) d'eau et faites cuire pendant encore 15 minutes. Retirer du bain et laisser refroidir de banc pour un minimum de 15 minutes, avant de plonger dans l'eau froide pour refroidir complètement avant de-moufle.

Finition et polonais de la manière habituelle.

Ajouts et réparations

Pour une résistance maximale, des fractures ou des ajouts sont mieux faits en utilisant la technique de traitement de chaleur. Autobiographie de polymérisation des résines de réparation comme le matériau de réparation de prothèse dentaire de St. George technologie Excel formule Auto-Cure peut également être utilisé.

Stockage

Acryliques dentaires basés sur méthacrylate de méthyle doivent être stockés dans un endroit frais et sec (16-26° C, 61-79° F). Éviter l'exposition prolongée aux rayons du soleil. Garder les contenants fermés quand pas en service.

Mise en garde

Liquide contient du méthacrylate de méthyle monomère. Facilement inflammable, garder loin des sources d'inflammation. NE PAS FUMER. Irritant pour les yeux, la peau et système respiratoire. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Garder conteneur dans une zone bien ventilée. Ne pas vider dans des drains. Prendre des mesures de précaution contre les décharges d'électricité statique. Se laver les mains soigneusement à l'eau savonneuse après chaque utilisation. En cas de contact accidentel avec les yeux, lavez-les à l'eau tiède pendant 10 minutes et consultez un médecin.

St. GEORGE TECHNOLOGY, Inc. garantit que l'ou les produits contenus dans ce package doit être conforme aux spécifications de ce produit, représentée à la Federal Food and Drug Administration. Lorsqu'il est utilisé conformément à nos orientations et nos bonnes pratiques de laboratoire, ce produit permettra d'atteindre des résultats optimaux. St. George Technology, Inc. s'engage à remplacer, à son gré, tout produit qui s'avère pour être défectueux.

LE FORTH garantie et les recours ci-dessus sont EXCLUSIVE et remplacent toutes les autres garanties et recours, expresse ou implicite, en droit ou en fait, y compris le WARRANTIES de la qualité marchande et d'ADEQUATION a un usage particulier. LE CONTAINED de garanties ci-après énoncés du client seul et exclusif recours en cas de défaut du produit.

Pour usage professionnel uniquement.

P.O. BOX 2849 • WILMINGTON, NC 28402-2849 • USA
TEL. 910-397-0781 • FAX. 910-397-0791
www.StGeorgeTechnology.com